

Фабрика Мебельных Фасадов

ПАСПОРТ НА МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ (изделия из МДФ, покрытые плёнкой ПВХ) 2016

Назначение

Мебельные фасады используются как комплектующие корпусной мебели, в частности кухонных гарнитуров, а также в качестве декоративных накладок на двери и как материалы для отделки внутренних помещений. Мебельные фасады изготавливаются из МДФ с последующим покрытием пленкой ПВХ.

Технология изготовления мебельных фасадов

Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на используемые материалы.

Рисунок на МДФ наносится фрезерно-копировальным станком с ЧПУ. Далее следует процесс облицовывания фасада пленкой ПВХ. После нанесения клея и нагрева, методом мембранно-вакуумного прессования происходит надежное склеивание. Технологичным процессом вакуумного прессования для выхода воздуха на обратной стороне фасада сверлится отверстие, диаметром 3 мм. После прессования изделие необходимо выдержать при комнатной температуре в течении 24 часов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебельные фасады следует использовать в соответствии с их функциональным назначением и соблюдением следующих правил:

- мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10С и не выше 30С с относительной влажностью 45-75% (ГОСТ 16371-93). Несоблюдении этих условий может привести к выгибанию (короблению) фасада.
- не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, разогретая плита, излучение ламп накаливания, УФ - излучение). Не допускается контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 65С, что может привести к изменению цвета облицованного покрытия, оплавлению, деформации или отслоению пленки ПВХ от основы, в том числе от торцов. Для этих целей используют защитные наклейки, над плитой устанавливается вытяжка.
- из-за негативного воздействия на пленку ПВХ прямых солнечных лучей возможно изменение цвета пленочного покрытия.
- не допускается охлаждение фасадов ниже -25С, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия;
- не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели;
- после удаления защитной пленки глянцевая поверхность фасада становится чувствительной к повреждениям. Причиной является то, что на защитной пленке присутствуют вещества, которые размягчают поверхность фасада. Чтобы ускорить процесс высыхания рекомендуется протирать поверхность жидким 1% мыльным раствором, а затем сухой тканью в течении 5 дней.
- следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями;
- пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (Фланелью, сукном, плюшем);
- не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, ее отслоению, а так же к разрыву пленки.

Прием продукции ГОСТ 16371-93

Прием и проверка качества мебельных фасадов производится при дневном освещении или идентичном натуральному в следующих условиях:

- расстояния до осматриваемых деталей 50 см;
- с углом наклона поверхности к оси взгляда проверяющего 90 градусов ;

Допуски согласно ГОСТ 16371-93

Пленки азиатского производства имеют разнооттеночность. Возможно тоновое несоответствие между заказами разных партий.
Допускается:

1. В результате производственного процесса термоусадки
 - незначительное различие структуры и оттенка пленки от представленного образца в каталоге.
 - незначительные микротрещины пленки по углам детали не более $\frac{3}{4}$ от толщины фасада.
 - Допускается наличие полос, микроцарапин и пятен, видимых и исчезающих под определенным углом зрения.
2. Отклонение от габаритных размеров +/- 1 мм; Хорда радиусных фасадов +/- 3мм.
3. Незначительные царапины, вкрапления под пленкой ПВХ (пылевые, клеевые) размером 0,5 x 0,5 мм = 3 шт. на 1м²
4. Равномерная шагреня;
5. Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.
6. Изгиб (отклонение от плоскости) зависит от толщины используемого МДФ, типа облицованной пленки и может достигать 5 мм на 1 метр длинны.

Не допускается:

- видимые царапины, потертости на лицевой стороне; *(при соблюдении требований приемки продукции), отслоение ПВХ*

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 12 месяцев со дня покупки изделия. Претензии по качеству принимаются в период гарантийного срока по месту покупки с предоставлением поврежденной детали и отгрузочной накладной. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах либо их замене при выявлении производственного брака.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- при наличии механических повреждений, возникших вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения или монтажа (наличие следов установки петли или ручки).
- при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости и т.д.;
- при механических и других повреждениях, возникших вследствие естественного износа изделия;
- на детали имеющие тоновые изменения пленочного покрытия в результате воздействия прямых солнечных лучей.